

Datenblatt /Datasheet

Polybest® 6 PD GF 35 natur

(PA 6 – 30 % glasfaserverstärkt)

(PA 6 – 30 % glass fiber)

Eigenschaften Properties	Norm	Prüfbedingung testconditions	Wert result
Physical & Thermal			
Dichte / Density	ISO 1183	g/cm ³	1,41
Schmelztemperatur / Melting point	DSC	°C	222
Schwindung / Mold shrinkage (average)	ISO 294-4	%	0,4 – 0,7
Feuchtigkeit / moisture absorption Water immersion (23°C-24h)	ISO 62	%	0,9
Schmelzindex / Melt flow index	ISO 1133	g/10min	--
Vicat Erweichungstemp./ Vicat softening temp.B (9,8N)	ISO 306	°C	220
Formbeständigkeitstemp./ Heat deflection temp. (0,45 MPa)	ISO 75-2	°C	220
Formbeständigkeitstemp./ Heat deflection temp. (1,81MPa)	ISO 75-2	°C	210
Heat Resistance / Hitzebeständigkeit (Ball test)	IEC 335-1 IEC 60695-10-2	°C	>165
Dauergebrauchstemp. (ohne Beanspruchung) / Continuous use temp. (20.000h)	IEC 60216	°C	115
Mechanical			Dry/ conditioned
Streckspannung/ Tensile stress at yield	ISO 178	MPa	-- / 130
Reißfestigkeit/ Tensile strength at break	ISO 527	MPa	195 / 125
Zugmodul / Tensile modulus	ISO 178	MPa	10800 / 7000
Streckdehnung/ Tensile strain at yield	ISO 527	%	-- / 7,5
Bruchdehnung/ Tensile strain at break	ISO 527	%	3,0 / 7,0
Izod Kerbschlagzähigkeit/Izod notched impact strength	ISO 180/1A	KJ/m ²	12,5 / 20,0
Izod Schlagzähigkeit / Izod unnotched impact strength	ISO 180/1U	KJ/m ²	85 / 110
Electrical & Flame Retardancy			
Kriechstromfestigkeit/ Comparative tracking index (CTI)	IEC 60112	V	600
Brennverhalten/ Flammability 3,2/1.5//0,8 mm	UL 94		HB
Glühdraht Brennverhalten Glow Wire Flammability Index/ GWFI – 2 mm	IEC 60695-2-12	°C	650
Glühdrahtzündtemperatur/ Glow wire ignition temperature GWIT – 2mm	IEC 60695-2-13	°C	--

Molding Conditions (suggested)/ Verarbeitungshinweise (Richtwerte)

POLYMA KUNSTSTOFF

GMBH & CO. KG



Wir handeln!

Drying Temp. $\geq 3h/ 90-110^{\circ}C$	Molding Temp. $225-275^{\circ}C$	Mold Temperature $70-90^{\circ}C$
---	----------------------------------	-----------------------------------

Sämtliche Informationen über die Eigenschaften der Produkte geben wir nach besten Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen.

Allein der Käufer ist für die Verarbeitung und Verwendung der Produkte verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie etwaige Schutzrechte Dritter zu beachten. Die angegebenen Prüfwerte können nur Richtwerte sein, die an genormten Prüfkörpern ermittelt wurden und durch Einfärbungen, Werkzeuggestaltung sowie Verarbeitungsbedingungen beeinflusst werden können. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

All information given on the characteristics of the products is given to the best of our knowledge. It does not release the buyer from making his own investigations and tests to confirm the applicability for the purpose intended. Solely the buyer is responsible for the processing, application and utilisation of the products, and must observe the laws and government regulations and the consequential rights of any third party. The test results mentioned are approximate values only and have been determined on standardized test specimen. All values can be affected by colouring the processing conditions and the mould design. At all times our conditions of sale to apply

Reinbek, 11.10.2018

2/2